

White Top Testliner

LEIPA Classic White® C 120 - 160 g/m²

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Sales Team
Kuhheide 34
16303 SCHWEDT/ODER
GERMANY
t. +49 3332 24-2583
sales@leipa.de

Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht substance grammage g/m ²	Feuchte moisture humidité %	Berstwiderstand* burst resistance résistance à l'éclatement kPa	SSW (quer)* SCT (CD) SCT (Test de Compression) kN/m
ISO 536	ISO 287	ISO 2758 / 2759	ISO 9895
120	7,5	200 / 235	1,5
125	7,5	210 / 240	1,6
130	7,5	220 / 250	1,7
135	7,5	230 / 260	1,8
140	7,5	240 / 270	1,9
160	7,5	270 / 300	2,1
Toleranzen tolerances tolérances			
± 2%	± 1	- 5%	- 5%
Cobb₆₀ D Cobb ₆₀ TS Cobb ₆₀ (côté opposé) g/m ²	Weißgrad D brightness TS blancheur %	Rauhigkeit (Bendtsen) D roughness TS rugosité CO ml/min	
ISO 535	ISO 2470-2	ISO 8791-2	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
≤ 35	72	300	
Toleranzen tolerances tolérances			
+ 15	± 2	± 50	

* Richtwert | target value | valeur cible

Weitere Informationen zu unseren Wellpappenrohpapieren finden Sie unter:

You can find more information about our containerboard at:

Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

www.leipa.com/liner

Gültig ab | valid from | valable à partir du:
01.06.2019

