

White Top Testliner *coated*

LEIPA Lux[®] PLUS 140 - 200 g/m²

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Sales Team
Kuhheide 34
16303 SCHWEDT/ODER
GERMANY
t. +49 3332 24-2583
sales@leipa.de

Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht substance grammage g/m ²	Feuchte moisture humidité %	Berstwiderstand* burst resistance résistance à l'éclatement kPa	SSW (quer)* SCT (CD) SCT (Test de Compression) kN/m
ISO 536	ISO 287	ISO 2758 / 2759	ISO 9895
140	7,5	230 / 260	1,9
160	7,5	260 / 300	2,1
180	7,5	290 / 340	2,4
200	7,5	330 / 380	2,6
Toleranzen tolerances tolérances			
± 2%	± 1	- 5%	- 5%

Cobb ₆₀ D Cobb ₆₀ TS Cobb ₆₀ (côté opposé) g/m ²	Weißgrad D brightness TS blancheur %	Rauhigkeit (Bendtsen) D roughness TS rugosité CO ml/min
ISO 535	ISO 2470-2	ISO 8791-2
≤ 35	≥ 84	≤ 60
≤ 35	≥ 84	≤ 60
≤ 35	≥ 84	≤ 80
≤ 35	≥ 84	≤ 100
Toleranzen tolerances tolérances		
+ 15	- 2	+ 20

* Richtwert | target value | valeur cible

Weitere Informationen zu unseren Wellpappenrohpapieren finden Sie unter:

You can find more information about our containerboard at:

Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

www.leipa.com/liner

Gültig ab | valid from | valable à partir du:
01.06.2019



The mark of responsible forestry

