

# White Top Testliner

## LEIPA Classic White® C 100 g/m<sup>2</sup>

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Sales Team  
Kuhheide 34  
16303 SCHWEDT/ODER  
GERMANY  
t. +49 3332 24-2583  
sales@leipa.de

### Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

**Flächengewicht**  
substance |  
grammage  
g/m<sup>2</sup>

ISO 536

100

**Feuchte**  
moisture |  
humidité  
%

ISO 287

7,5

**Berstwiderstand\***  
burst resistance |  
résistance à l'éclatement  
kPa

ISO 2758 / 2759

165 / 200

**SSW (quer)\***  
SCT (CD) |  
SCT (Test de Compression)  
kN/m

ISO 9895

1,2

#### Toleranzen | tolerances | tolérances

± 2%

± 1

- 5%

- 5%

**Cobb<sub>60</sub> D**  
Cobb<sub>60</sub> TS |  
Cobb<sub>60</sub> (côté opposé)  
g/m<sup>2</sup>

ISO 535

≤ 35

**Weißgrad D**  
brightness TS |  
blancheur  
%

ISO 287

72

**Rauhigkeit (Bendtsen) D**  
roughness TS |  
rugosité CO  
ml/min

ISO 8791-2

300

#### Toleranzen | tolerances | tolérances

+ 15

± 2

± 50

\* Richtwert | observed value | valeur cible

Weitere Informationen zu unseren Wellpappenrohpapieren finden Sie unter:

You can find more information about our containerboard at:

Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

[www.leipa.com/liner](http://www.leipa.com/liner)

Gültig ab | valid from | valable à partir du:  
01.12.2018



The mark of  
responsible forestry

