

White Top Testliner *coated*

LEIPA Lux[®] PLUS 140 - 200 g/m²

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Sales Team
Kuhheide 34
16303 SCHWEDT/ODER
GERMANY
t. +49 3332 24-2583
sales@leipa.de

Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht
substance |
grammage
g/m²

ISO 536

140

160

180

200

Feuchte
moisture |
humidité
%

ISO 287

7,5

7,5

7,5

7,5

Berstwiderstand*
burst resistance |
résistance à l'éclatement
kPa

ISO 2758 / 2759

230 / 260

260 / 300

290 / 340

330 / 380

SSW (quer)*
SCT (CD) |
SCT (Test de Compression)
kN/m

ISO 9895

1,9

2,1

2,4

2,6

Toleranzen | tolerances | tolérances

± 2%

± 1

- 5%

- 5%

Cobb₆₀ D
Cobb₆₀ TS |
Cobb₆₀ (côté opposé)
g/m²

ISO 535

≤ 35

≤ 35

≤ 35

≤ 35

Weißgrad D
brightness TS |
blancheur
%

ISO 287

≥ 84

≥ 84

≥ 84

≥ 84

Rauhigkeit (Bendtsen) D
roughness TS |
rugosité CO
ml/min

ISO 8791-2

≤ 60

≤ 60

≤ 80

≤ 100

Toleranzen | tolerances | tolérances

+ 15

- 2

+ 20

* Richtwert | target value | valeur cible

Weitere Informationen zu unseren Wellpappenrohpapieren finden Sie unter:

You can find more information about our containerboard at:

Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

www.leipa.com/liner

Gültig ab | valid from | valable à partir du:
01.12.2018



The mark of responsible forestry

