

# Magazine Paper

## LEIPA ultraSQUARE® gloss 60 - 100 g/m<sup>2</sup>

Ihr direkter Kontakt zu dem  
LEIPA Vertriebsteam für  
Fragen, Informationen und  
Musterbestellungen:

Your direct contact to the  
LEIPA Sales Team for  
questions, information and  
sample orders:

Votre équipe commerciale chez  
LEIPA se tient à votre entière  
disposition si vous aviez besoin  
d'informations plus détaillées  
ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Sales Team  
Kuhheide 34  
16303 SCHWEDT/ODER  
GERMANY  
t. +49 3332 24-2583  
sales@leipa.de

### Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht substance   grammage g/m <sup>2</sup>	Weißgrad OS brightness TS   blancheur %	Opazität opacity   opacité %	Glanz gloss   brilliance %	Dicke** thickness   épaisseur µm
ISO 536	ISO 2470	DIN 53146	ISO 8254-1	EN 20534
60*	82	≥ 92	52	54
65*	84	≥ 92	52	58
70	84	≥ 92	52	62
80	84	≥ 94	52	72
90	84	≥ 94	52	80
100*	84	≥ 94	52	89

### Toleranzen | tolerances | tolérances

± 4%	± 2,5		± 2	
------	-------	--	-----	--

\* auf Anfrage | on demand | sur demande

\*\* Richtwert | observed value | valeur cible

Weitere Informationen zu  
unseren Magazinpapieren  
finden Sie unter:

You can find more information  
about our magazine papers at:

Voulez-vous plus d'informations?  
Visitez notre site web sur:

[www.leipa.com](http://www.leipa.com)

Gültig ab | valid from | valable à partir du:  
01.12.2018



[www.blauer-engel.de/uz72](http://www.blauer-engel.de/uz72)



FSC® C089451  
The mark of  
responsible forestry



Promoting  
Sustainable Forest  
Management  
[www.pefc.co.uk](http://www.pefc.co.uk)

